



253 Gold

DS-296.0E-0717

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

253 Gold

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 EE.UU.

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 235

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 235

Fax: +1.203.393.1684

Sitio de Internet: www.laticrete.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

253 Gold es un adhesivo superior fortificado con polímeros, a base de cemento que se mezcla con agua para instalar revestimiento cerámico, porcelanato y piedra natural mediante el método de instalación de capa delgada.

Usos

Diseñado para instalaciones de pisos y paredes interiores y exteriores de todo tipo de revestimiento cerámico, grés porcelánico y piedra, sobre hormigón, chapado de madera grado exterior y una variedad de sustratos.

Ventajas

- Para interiores y exteriores
- Supera los requisitos de A118.4, A118.11 del ANSI y ISO 13007-1 (C2)
- Se adhiere a la mayoría de las superficies
- Ahora hay opciones de color únicas disponibles para todos los colores de boquilla de LATICRETE® al mezclarla con los kits de color de LATICRETE PERMACOLOR® Select.‡

‡LATICRETE no garantiza que el color sea igual al de la tarjeta de color de la boquilla, ni al de las herramientas de color. Este proceso/método puede utilizarse para crear un mortero adhesivo de color para facilitar la instalación de acabados traslúcidos, transparentes u otros en los que resulte difícil limpiar el mortero de capa delgada de las juntas. No utilice el mortero adhesivo de color como sustituto de la boquilla. Siempre realice una prueba en un área para validar el desempeño y los resultados.

Sustratos adecuados

- Hormigón
- Capas De Mortero De Cemento
- Revestimiento Cerámico Y Piedra

- Chapado De Madera Grado Exterior*
- Vinilo Adecuadamente Preparado U Otro Revestimiento Flexible*
- Adhesivos De Vinilo No Solubles En Agua*
- Mampostería de hormigón o de bloques
- Revoco De Cemento
- Mampostería De Ladrillo
- Terrazo De Cemento
- Paneles De Yeso*
- Laminado Plástico*
- Panel De Cemento**

* Usar sólo en interiores.

** Consulte las recomendaciones de instalación específicas del fabricante de los paneles de cemento y verifique si son adecuados para exteriores.

Para la instalación de STRATA_MAT, aproximadamente de 10.2 a 11.1 m² por bolsa de 22.7 kg (110 a 120 pies² por bolsa de 50 libras) con lana dentada de 6 mm x 5mm (1/4 pulg. x 3/16 pulg.).

Presentación

BLANCO

Bolsa de 22.7 kg (50 libras), 56 bolsas por tarima.

GRIS

Bolsa de 11.3 kg (25 libras), 104 bolsas por tarima.

Bolsa de 22.7 kg (50 libras), 56 bolsas por tarima.

Rendimiento

Aproximadamente 7.4–8.8 m ² por bolsa de 22.7 kg (80–95 pies ² por bolsa de 50 libras) con lana dentada de 6 mm x 6 mm (1/4 pulg. x 1/4 pulg.).
Aproximadamente 5.6–6.5 m ² por bolsa de 22.7 kg (60–70 pies ² por bolsa de 50 libras) con lana dentada de 6 mm x 9 mm (1/4 pulg. x 3/8 pulg.).

El rendimiento variará de acuerdo al tamaño de la lana dentada, tipo y tamaño de revestimiento y sustrato.

Vida útil en almacenamiento

Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados por su alta calidad por un (1) año*** si se almacenan lejos del suelo en un lugar seco.

*** La humedad elevada disminuye la vida útil en almacenamiento del producto envasado.

Limitaciones

- Para realizar instalaciones de revestimiento con este producto, consulte los requisitos de los códigos de edificación locales acerca de las limitaciones y especificaciones de instalación del sistema.
- No debe usarse directamente sobre un tablero de partículas, chapado de madera troquelado, Masonite® ni pisos de madera dura.
- Use el Adhesivo LATAPOXY® 300 Adhesivo Epóxico para instalar mármol verde o piedra sensible al agua, revestimiento o piedra con soporte de resina y aglomerados.

- Use mortero blanco para mármol o piedra de color claro.
- No debe usarse en aplicaciones sumergidas en agua. Usar 254 Platino.
- Los adhesivos/mastiques, morteros y morteros para juntas para revestimiento cerámico, adoquín, ladrillo y piedra no están diseñados como sustitutos de las membranas impermeables. Si se requiere una barrera impermeable, use una membrana impermeabilizante Membrana Impermeabilizante (vea la Sección 10, **SISTEMAS ESPECIALES**).

Nota: Las superficies deben ser estructuralmente firmes, estables y lo suficientemente rígidas para soportar revestimiento cerámico, piedra, ladrillo delgado y acabados similares. La deflexión del sustrato con cargas vivas, muertas y de impacto, incluyendo a las cargas concentradas, no debe sobrepasar de L/360 en instalaciones de ladrillos/revestimientos cerámicos delgados o L/480 en instalaciones de piedra delgadas, en donde L = longitud de tramo (excepto donde los códigos de edificación locales especifiquen requisitos de deflexión más estrictos).

Precauciones

Para información adicional, consulte la hoja de información de seguridad del producto.

- Algunos mármoles y otras piedras naturales tienen una resistencia a la flexión baja y es posible que no sean adecuados para la instalación sobre pisos de madera.
- Si el clima es frío, evite el tránsito en el área de trabajo terminado hasta que fragüe por completo.
- Contiene cemento Portland y arena de sílice. Puede provocar irritación en la piel y los ojos. Evite el contacto con los ojos o el contacto prolongado con la piel. En caso de que ocurra un contacto, enjuague meticulosamente con agua.
- No se debe ingerir. La arena de sílice puede provocar cáncer o problemas pulmonares graves. Evite respirar el polvo. Use una mascarilla en áreas con polvo.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

4. DATOS TÉCNICOS

Información del producto sobre VOC/LEED



Este producto cuenta con la certificación por bajas emisiones químicas (ULCOM/GG UL2818) del Programa de Certificación UL GREENGUARD para Emisiones Químicas de Materiales de la Construcción, Acabados y Revestimientos (Norma UL 2818) de UL Environment.



El contenido total de COV expresado en gramos/litro en producto sin usar es 0.00 g/l

Normas aplicables

A118.4 y A118.11 del ANSI

Propiedades de rendimiento

Prueba	Método de prueba	Resultados	ANSI Norma
Resistencia al cizallamiento del revestimiento de porcelanato	ANSI A118.4 F- 5.2.4	350–450 psi (2.4–3.1 MPa)	>200 psi (1.4 MPa)
Inmersión en agua y resistencia al cizallamiento del revestimiento de porcelanato	ANSI A118.4 F- 5.2.3	200–250 psi (1.4–1.7 MPa)	>150 psi (1.03 MPa)
Resistencia al cizallamiento del mosaico rústico al chapado de madera	ANSI A118.11 P- 4.1.2	190–240 psi (1.3–1.6 MPa)	> 150 psi (1.03 MPa)

Del informe basado en RLS 2164

Propiedades de trabajo (21°C [70°F])

Tiempo de trabajo	60 minutos
Tiempo útil de empleo	4 horas
Tiempo de espera para el tránsito pesado	24 horas
Densidad en humedo	1.5 g/ml (12.6 lb /gal.)

Las especificaciones sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El rendimiento real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

5. INSTALACIÓN

Las superficies deben tener una temperatura entre 4°C (40°F) y 32°C (90°F); deben ser estructuralmente resistentes y deben estar limpias y libres de polvo, aceite, grasa, pintura, selladores de hormigón y compuestos de curado. Las superficies de hormigón rugosas o poco uniformes deben alisarse con un mortero de cemento Portland y látex para obtener un acabado de llana de madera (o mejor). La mampostería o superficies hormigón secas y polvorientas se deben humedecer y luego se debe retirar el exceso de agua. La instalación se puede realizar en una superficie húmeda. Las superficies de hormigón nuevos deben ser curados en húmedo y deben ser instalados con 28 días de anticipación antes de la aplicación. Todos las superficies se deben aplomar y centrar dentro de los 6 mm (1/4 pulg.) en 3 m (10 pies). Se deberá proveer de juntas por expansión con la instalación del revestimiento de toda la construcción o en el sustrato. Siga la especificación A108.01-3.7 del ANSI, "Requisitos para juntas de movimiento: preparaciones de otros trabajadores" o el diseño EJ-171 del Consenso de Revestimientos de Norteamérica (Tile Council of North America, TCNA), "Juntas de movimiento: verticales y horizontales". No cubra las juntas de expansión con mortero.

1. La persona que instala debe verificar que la deflexión del sustrato con cargas, vivas, muertas y de impacto de los pisos interiores de chapado de madera no exceda las normas de la industria de L/360 en instalaciones de revestimiento cerámico y ladrillo o L/480 en instalaciones de piedra en donde L= longitud de tramo.
2. Construcción mínima para pisos interiores de chapado de madera.

CONTRAPISO: chapado de madera grado exterior de 15 mm (5/8 pulg.) de espesor, bien sea plano con todos los bordes de los paneles bloqueados o machihembrado, sobre juntas de puente espaciadas a un máximo de 400 mm (16 pulg.) en el centro; fije el chapado de madera a 150 mm (6 pulg.) en el centro a lo largo de los extremos de los paneles y a 200 mm (8

pulg.) en el centro a lo largo de los soportes intermedios con clavos con ranuras circulares del tamaño de 8d, clavos recubiertos o galvanizados en caliente (o tornillos); deje un espacio de 3 mm (1/8 pulg.) entre los extremos de los paneles y de 6 mm (1/4 pulg.) entre los bordes de los paneles; todos los extremos de los paneles deben ser soportados por un miembro

estructural; pegue los paneles a las juntas con adhesivo para la construcción.

RECUBRIMIENTO INFERIOR: chapado de madera grado exterior de 15 mm (5/8 pulg.) de espesor fijo a 150 mm (6 pulg.) en el centro a lo largo de los extremos de los paneles y a 200 mm (8 pulg.) en el centro en el área del panel (en ambas direcciones) con clavos con ranuras circulares del tamaño de 8d, clavos recubiertos o galvanizados en caliente (o tornillos); deje un espacio de 3 mm (1/8 pulg.) a 6 mm (1/4 pulg.) entre los paneles y de 6 mm (1/4 pulg.) entre los bordes de las hojas y las superficies contiguas; descentre las uniones del recubrimiento inferior en relación a las uniones del contrapiso y alterne las uniones entre los extremos de los paneles; pegue el recubrimiento

inferior al contrapiso con adhesivo para la construcción. Consulte los detalles completos en la especificación técnica 152, "Requisitos para la adhesión directa de revestimiento cerámico o piedra sobre pisos de madera".

Mezclado

Coloque agua potable limpia en una cubeta limpia. Utilice aproximadamente 5.2 litros (5.5 cuartos) de agua para 22.7 kg (50 libras) de producto. Agregue 253 Gold. Mezcle manualmente o utilice una mezcladora de baja velocidad hasta obtener una consistencia suave para aplicar con llana. Deje reposar el mortero de 5 a 10 minutos. Vuelva a mezclar sin agregar agua ni producto. Durante el uso, revuelva ocasionalmente para mantener la mezcla suave y ligera. No añada agua adicional.

Mezcla con los kits de color de PERMACOLOR® Select (únicamente para 253 Blanco Oro)

Requiere 2 kits de color de PERMACOLOR Select. (Cada kit de color contiene 2 paquetes individuales de color; utilice los 4 paquetes). Coloque agua en un recipiente limpio para mezclar. Extraiga los paquetes de color y la cubierta protectora de plástico del envase de cartón. La bolsa que se encuentra en el interior consiste en un paquete que se diluye en agua; si utiliza la bolsa de 22.7 kg (50 libras) de 253 Oro, directamente vierta todos los paquetes de color en agua en un recipiente limpio para mezclar. Mezcle con una mezcladora hasta que el pigmento se haya diluido de manera uniforme en el recipiente y el paquete ya no sea visible. Agregue el producto 253 Oro y mezcle como se indicó anteriormente. Tenga en cuenta que podría ser necesario agregar más agua al utilizar los kits de color de PERMACOLOR Select.

Aplicación

Aplique el mortero al sustrato con el lado plano de la llana metálica, presionando con firmeza sobre la superficie. Use el lado dentado para peinar el mortero adicional.

Nota: Utilice una llana dentada del tamaño adecuado para garantizar que el revestimiento tenga una buena capa de base. Extienda la cantidad de mortero que se pueda cubrir con revestimiento en 15 ó 20 minutos. Aplique mortero en la parte posterior del revestimiento de más de 200 mm x 200 mm (8 x 8 pulg.) para obtener una capa de base completa y un soporte firme. Coloque el revestimiento en el mortero húmedo y pegajoso y golpéelo suavemente con un bloque y un mazo de goma para asentar y ajustar el nivel. Para comprobar el recubrimiento total del mortero, retire una pieza del revestimiento periódicamente e inspeccione la transferencia del mortero de base a la parte posterior de la misma. Si el mortero tiene una (no está pegajoso), película retírelo y reemplácelo con mortero fresco.

Colocación de mortero para juntas

Instalación de mortero para juntas después de un mínimo de 24 horas de tiempo de curado a 21°C (70°F). Aplique SPECTRALOCK® PRO Juntas† Epóxicas de calidad superior, SPECTRALOCK PRO Juntas† Epóxicas, PERMACOLOR® Mortero de Juntas^ o PERMACOLOR Select

Limpieza

Limpie las herramientas y el revestimiento con agua mientras el mortero está todavía fresco.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo. Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788

Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite LATICRETE en www.laticrete.com.

Costo

Comuníquese con un distribuidor LATICRETE de su zona.

7. GARANTÍA

Vea la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES

DS 230.13E : Garantía del producto LATICRETE

Un componente de:

DS 230.10E : Garantía del sistema por 10 años (Estados Unidos y Canadá)

8. MANTENIMIENTO

Los morteros para juntas LATICRETE y LATAPOXY deben limpiarse periódicamente con agua y jabón de pH neutro. Todos los demás materiales LATICRETE y LATAPOXY no requieren mantenimiento, pero el rendimiento y la durabilidad dependerán del mantenimiento adecuado de los productos suministrados por otros fabricantes.

9. SERVICIOS TÉCNICOS

Asistencia técnica

Puede obtener información llamando a la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE :

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 235

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 235

Fax: +1.203.393.1948

Información sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener literatura sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en www.laticrete.com.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro sitio web en www.laticrete.com. A continuación encontrará una lista de documentos afines:

DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE®

DS 230.10E: Garantía del sistema por 10 años (Estados Unidos y Canadá)

DS 236.0E : 9235 Membran Impermeabilizante

DS 250.0E : PERMACOLOR® Mortero de Juntas^

DS 281.0E: PERMACOLOR Select

DS 260.0E: STRATA_MAT™

DS 633.0E : LATAPOXY® 300 Adhesivo Epóxico
DS 663.0E : HYDRO BAN®
DS 677.0E : 254 Platino Adhesivo Multiuso
DS 681.0E : SPECTRALOCK® PRO Mortero para Juntas†
Epóxicas de calidad superior
DS 685.0E : SPECTRLOCK PRO Juntas Epóxicas
TDS 152 : "Instalacion de ceramica piedra a ladrillo
sobre pisos de madera"

†Patente de invención de los Estados Unidos N.º: 6,881,768 (y otras patentes)
^Patente de invención de los Estados Unidos N.º: 6,784,229 (y otras patentes)

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com
©2016 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.