



# 253R Gold Rápido

DS-296.3E-0717

**Globally Proven  
Construction Solutions**



## 1. NOMBRE DEL PRODUCTO

253R Gold Rápido

## 2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 USA

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 235

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 235

Fax: +1.203.393.1684

Sitio de Internet: [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

## 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

253R Gold Rápido es un producto envasado, a base de cemento y de fraguado rápido, que se mezcla únicamente con agua para instalar revestimiento cerámico, de porcelanato y piedra mediante el método de instalación de capa delgada.

### Usos

Diseñado para instalaciones interiores y exteriores de todo tipo de revestimiento cerámico, porcelanato y piedra sobre hormigón, chapado de madera grado exterior y una variedad de sustratos de paredes y pisos.

### Ventajas

- Fraguado rápido: listo para la colocación del mortero para juntas en 2 - 4 horas.
- Alta resistencia de adhesión.
- Suave, cremoso y fácil de instalar.
- Se usa tanto en interiores como en exteriores.
- Supera los requisitos de resistencia adhesiva al cizallamiento A118.4 del ANSI.

### Sustratos adecuados

- Hormigón
- Mampostería de ladrillo
- Mampostería de hormigón
- Laminado plástico\*
- Chapado de madera grado exterior\*
- Revestimiento cerámico y piedras

- Vinilo u otro revestimiento elástico\*
- Capas de mortero de cemento
- Paneles de yeso\*
- Revoco de cemento
- Terrazo de cemento
- Adhesivo de vinilo no soluble en agua\*
- Panel de cemento\*\*

\* Usar sólo en interiores.

\*\* Consulte las recomendaciones de instalación específicas del fabricante de los paneles de cemento y verifique si son adecuados para exteriores.

### Presentación

Bolsa de 11.3 kg (25 libras), 104 bolsas por tarima

Bolsa de 22.7 kg (50 libras), 56 bolsas por tarima

### Colores

Gris y blanco

### Rendimiento

De 3.7 a 4.4 m <sup>2</sup> (40 a 47 pies <sup>2</sup> ) por bolsa de 11.3 kg (25 libras) con llana dentada de 6 mm x 6 mm (1/4 pulg. x 1/4 pulg.).
---

De 2.8 a 3.3 m <sup>2</sup> (30 a 35 pies <sup>2</sup> ) por bolsa de 11.3 kg (25 libras) con llana dentada de 6 mm x 9 mm (1/4 pulg. x 3/8 pulg.).
---

El rendimiento variará de acuerdo al tamaño de la llana dentada, tipo y tamaño de revestimiento y sustrato.

### Vida útil en almacenamiento

Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados por su alta calidad por un (1) año\*\*\* si se almacenan lejos del suelo en un lugar seco.

\*\*\* La humedad elevada disminuye la vida útil en almacenamiento del producto envasado.

### Limitaciones

- Para realizar instalaciones de revestimiento con este producto, consulte los requisitos de los códigos de edificación locales acerca de las limitaciones y especificaciones de instalación del sistema.
- NO debe aplicarse directamente sobre tablero de partículas, chapado de madera troquelado, Masonite® ni pisos de madera dura.
- Los adhesivos/mastiques, morteros y morteros para juntas para revestimiento cerámico, adoquín, ladrillo y piedra no están diseñados como sustitutos de las membranas impermeabilizantes. Si se requiere una barrera impermeabilizante, use Membrana Impermeabilizante (vea la Sección 10, **SISTEMAS ESPECIALES**).
- No se debe en instalaciones sumergidas. Use 254 Platino.

*Nota: Las superficies deben ser estructuralmente firmes, estables y lo suficientemente rígidas para soportar revestimiento cerámico, piedra, ladrillo delgado y acabados similares. La deflexión del sustrato con cargas vivas, muertas y de impacto, incluyendo a las cargas concentradas, no debe*

sobrepasar de L/360 en instalaciones de ladrillos/revestimientos cerámicos delgados o L/480 en instalaciones de piedra delgadas, en donde L = longitud de tramo (excepto donde los códigos de edificación locales especifiquen requisitos de deflexión más estrictos).

## Precauciones

Para obtener información adicional, consulte la hoja de información de seguridad del producto.

- Algunos mármoles y otras piedras naturales tienen una resistencia a la flexión baja y es posible que no sean adecuados para la instalación sobre pisos de madera.
- Use LATAPOXY® 300 Adhesivo Epóxico para instalar mármol verde, revestimiento con soporte de resina o piedra natural revestimientos y aglomerados sensible al agua.
- Si el clima es frío, evite el tránsito en el área de trabajo terminado hasta que fragüe por completo.
- Contiene cemento Pórtland y arena de sílice. Puede provocar irritación en la piel y los ojos. Evite el contacto con los ojos o el contacto prolongado con la piel. En caso de que ocurra un contacto, enjuague meticulosamente con agua.
- NO debe ingerirse. La arena de sílice puede provocar cáncer o problemas pulmonares graves. Evite respirar el polvo. Use una mascarilla en áreas con mucho polvo.
- Para mármoles blancos y de color claro, use Adhesivo BLANCO.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

## 4. DATOS TÉCNICOS

### Normas aplicables

ANSI A118.4 y A118.11



### Propiedades de rendimiento

Prueba	Método de prueba	Resultados	Especificaciones del ANSI
Resistencia al cizallamiento del revestimiento de porcelana	ANSI A118.4-5.2.4	400-450 psi (2.8-3.1 MPa)	>200 psi (1.4 MPa)
Inmersión en agua y resistencia al cizallamiento del revestimiento de porcelana	ANSI A118.4-5.2.3	150-200 psi (1.03-1.4 MPa)	>150 psi (1.03 MPa)
Resistencia al cizallamiento del mosaico rústico al chapado de madera	ANSI A118.11-4.1.2	150-200 psi (1.03-1.4 MPa)	>150 psi (1.03 MPa)
Resistencia al cizallamiento del revestimiento de porcelana en 4 horas	ANSI A118.4-5.5	70-100 psi (0.5-0.7 MPa)	>50 psi (0.3 MPa)

Extraído del informe basado en RLS 2164

### Propiedades de trabajo (21°C [70°F])

Tiempo de trabajo	30 minutos
Tiempo útil de empleo	50 minutos
Tiempo de espera para colocar el mortero para juntas	2-4 horas

Especificaciones sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El rendimiento real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

## 5. INSTALACIÓN

Las superficies deben tener una temperatura entre 4°C (40°F) y 32°C (90°F); deben ser estructuralmente firmes y deben estar limpias y libres de polvo, aceite, grasa, desprendimientos de pintura, selladores de hormigón y compuestos de curado. Las superficies de

hormigón rugosas o poco uniformes deben alisarse con un mortero de Cemento Pórtland de Látex para obtener un acabado de llana de madera (o mejor). La mampostería o bloques de hormigón que estén secos y polvorientos se deben humedecer y luego se debe retirar el exceso de agua. Se puede realizar la instalación en una superficie húmeda. Los bloques de hormigón nuevos deben ser curados en húmedo y deben haber sido instalados con 28 días de anticipación antes de la aplicación. Todos los bloques se deben aplomar y centrar dentro de los 6 mm (1/4 pulg.) en 3 m (10 pies). Se deberá proveer de juntas de expansión con la instalación del revestimiento de toda la construcción o en el sustrato. Siga la especificación A108.01-3.7 del ANSI, "Requisitos para juntas de movimiento: preparaciones de otros fabricantes" o la especificación EJ-171 del TCNA, "Juntas de movimiento: verticales y horizontales". No cubra las juntas de expansión con mortero.

- La persona que instala debe verificar que la deflexión del sustrato con cargas, vivas, muertas y de impacto de los pisos interiores de chapado de madera no exceda las normas de la industria de L/360 en instalaciones de revestimiento cerámico y ladrillo o L/480 en instalaciones de piedra en donde L = longitud de tramo.
- Construcción mínima para pisos interiores de chapado de madera.

**CONTRAPISO:** chapado de madera encolado exterior de 15 mm (5/8 pulg.) de espesor, bien sea plano con todos los bordes de los paneles bloqueados o machihembrado, sobre juntas de puente espaciadas a un máximo de 400 mm (16 pulg.) en el centro; fije el chapado de madera a 150 mm (6 pulg.) en el centro a lo largo de los extremos de los paneles y a 200 mm (8 pulg.) en el centro a lo largo de los soportes intermedios con clavos con ranuras circulares de tamaño 8d, clavos recubiertos o galvanizados en caliente (o tornillos); deje un espacio de 3 mm (1/8 pulg.) entre los extremos de los paneles y de 6 mm (1/4 pulg.) entre los bordes de los paneles; todos los extremos de los paneles deben ser soportadas por un miembro estructural; pegue los paneles a las juntas con adhesivo para la construcción.

**RECUBRIMIENTO INFERIOR:** chapado de madera encolado exterior de 15 mm (5/8 pulg.) de espesor fijo a 150 mm (6 pulg.) en el centro a lo largo de los extremos de los paneles y a 200 mm (8 pulg.) en el centro en el área del panel (en ambas direcciones) con clavos con ranuras circulares de tamaño 8d, clavos recubiertos o galvanizados en caliente (o tornillos); deje un espacio de 3 mm (1/8 pulg.) a 6 mm (1/4 pulg.) entre los paneles y de 6 mm (1/4 pulg.) entre los bordes de los paneles y las superficies contiguas; descentre las uniones del recubrimiento inferior en relación a las uniones del contrapiso y alterne las uniones entre los extremos de los paneles; pegue el recubrimiento inferior al contrapiso con adhesivo para la construcción. Consulte los detalles completos en la especificación técnica 152, "Cómo adherir revestimientos cerámicos, piedra o ladrillo sobre pisos de madera".

### Mezclado

Coloque agua potable limpia en una cubeta limpia. Agregue 253R Gold Rápido. Utilice aproximadamente 5.7 litros (6 cuartos) de agua para 22.7 kg (50 libras) de producto. Mezcle 2.9 litros (3 cuartos) de agua para cada bolsa de 11.3 kg. (25 libras). Mezcle manualmente o utilice una mezcladora de baja velocidad hasta obtener una consistencia suave para aplicar con llana. Si el mortero se endurece, vuelva a mezclar durante 20 segundos, sin agregar agua, para prolongar el tiempo útil de empleo. Durante el uso, revuelva

ocasionalmente para mantener la mezcla suave y ligera. No la aligere con agua.

### Aplicación

Aplique el mortero al sustrato con el lado plano de la llana metálica, presionando con firmeza sobre la superficie. Use el lado dentado para peinar el mortero adicional.

*Nota: utilice una llana dentada del tamaño adecuado para garantizar que el revestimiento tenga una buena capa de base. Extienda la cantidad de mortero que se pueda cubrir con revestimiento en 15 minutos. Aplique mortero en la parte posterior del revestimiento de más de 200 mm x 200 mm (8 x 8 pulg.) para obtener una capa de base completa y un soporte firme. Coloque el revestimiento en el mortero húmedo y pegajoso y golpéelo insertarlo y ajustar el nivel. Para comprobar el recubrimiento total del mortero, extraiga una losa del revestimiento periódicamente e inspeccione la transferencia del mortero de base a la parte posterior de ésta. Si el mortero se descascara (no está pegajoso), extráigalo y reemplácelo con mortero fresco.*

### Colocación de mortero para juntas

Instalación de mortero para juntas después de un mínimo de 2 - 4 horas de tiempo de curado a 21°C (70°F). Aplique SPECTRALOCK<sup>†</sup> PRO Juntas Epóxicas\* de calidad superior, SPECTRALOCK<sup>†</sup> PRO Juntas Epóxicas, PERMACOLOR<sup>®</sup> Mortero de Juntas mezclado con agua, o bien 1500 Mortero para Juntas Fortificado con Polímeros con arena o 1600 Mortero para Juntas Fortificado con Polímeros sin Arena mezclado con 1776 Aditivo para Mortero de Juntas o con agua.

<sup>†</sup> Patente de los Estados Unidos No.: 6881768 (y otras patentes)

### Limpieza

Limpie las herramientas y el revestimiento con agua mientras el mortero está todavía fresco.

## 6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

### Disponibilidad

Los materiales LATICRETE<sup>®</sup> y LATAPOXY<sup>®</sup> están disponibles en todo el mundo. Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788  
Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite LATICRETE en [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com).

### Costo

Comuníquese con un distribuidor LATICRETE de su zona.

## 7. GARANTÍA

Vea la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES.

DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE

Un componente de:

DS 230.05E: Garantía del sistema por  
5 años (Estados Unidos y Canadá)

## 8. MANTENIMIENTO

Los materiales de instalación LATICRETE y LATAPOXY sin acabado no requieren mantenimiento, pero el desempeño y la durabilidad dependerán del mantenimiento adecuado de los productos suministrados por otros fabricantes.

## 9. SERVICIOS TÉCNICOS

### Asistencia técnica

Puede obtener información llamando a la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 235  
Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 235  
Fax: +1.203.393.1948

### Literatura sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener información sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com).

## 10. SISTEMAS ESPECIALES

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com). A continuación encontrará una lista de documentos afines:

DS 230.13E:	Garantía del producto LATICRETE
DS 230.05E:	Garantía del sistema por 5 años (Estados Unidos y Canadá)
DS 236.0E:	9235 Membrana Impermeabilizante
TDS 152:	“Cómo adherir revestimientos cerámicos, piedra o ladrillo sobre pisos de madera”
DS 633.0E:	LATAPOXY 300 Adhesivo Epóxico
DS 685.0E:	SPECTRALOCK PRO Juntas Epóxicas Patente de los Estados Unidos No.: 6881768 (y otras patentes)
DS 250.0E:	PERMACOLOR Mortero de Juntas
DS 663.0E:	HYDRO BAN <sup>®</sup>
DS 681.0E:	SPECTRALOCK PRO Mortero para Juntas Epóxicas de calidad superior Patente de los Estados Unidos No.: 6881768 (y otras patentes)

LATICRETE International, Inc.  
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)  
©2016 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.