

# 317

## Adhesivo multiuso para la construcción

---

---

**Uso para instalar una amplia variedad de materiales de construcción comerciales y residenciales.**

---

---

- Fuerte adhesión inicial
- De endurecimiento rápido
- Alta resistencia de adhesión
- Resistente a la humedad
- No inflamable
- Se limpia fácilmente con agua



Dientes triangulares (6 x 6 x 19 mm)

**Para todas las aplicaciones**

De 50 a 60 pies<sup>2</sup>/gal.

De 1,2 a 1,5 m<sup>2</sup>/litro

Pistola con cartucho Cordón de 3/8" (9,5 mm)

**Para todas las aplicaciones**

Cartucho para 125 pies lineales

(38,1 metros lineales)/30 onzas (0,85 kg)

# HENRY® 317

## Adhesivo multiuso para la construcción

### Descripción

Adhesivo multiuso de alta calidad para instaladores, para adherir una amplia variedad de materiales de construcción comerciales y residenciales.

### Uso

Paneles de madera para pared, paneles de plástico reforzado con fibra de vidrio, paneles predecorados, tableros de alta densidad o madera aglomerada y contrachapada, tableros de yeso (Sheetrock™), aislamientos de espuma de uretano o poliestireno, listones de enrasado, decoraciones de pared, molduras de metal o madera, artefactos de metal y reparaciones de cerámica.

No se debe usar para pisos de madera de ningún tipo, como listones, tablonos o parquet de madera.

Este adhesivo no pasa la "prueba de adhesión" (Butter Test). No se debe usar en lugares en los que los olores se pueden transmitir a los alimentos mientras el adhesivo se instala y se cura.

### Se adhiere a

Consulte las recomendaciones específicas del fabricante del piso para los sustratos adecuados. No se debe usar sobre paredes empapeladas ni en exteriores.

- **Sustratos porosos:** concreto seco, bloques de concreto, madera, listones de enrasado, enlucido y tableros de yeso (Sheetrock™).
- **Sustratos no porosos:** montantes de metal.

### Preparación

- Aclimate el área de la instalación, el adhesivo y el piso en un espacio cerrado a una temperatura mínima de 65°F (18°C) al menos por 48 horas antes, durante y después de la instalación.
- La superficie debe ser firme y lisa y debe estar limpia, seca y libre de exceso de humedad o alcalinidad. Elimine todo resto de suciedad, cera, pintura suelta y cualquier otro material extraño que pudiera interferir con una buena adhesión, como los agentes de curado y los selladores.

### Instalación

Mezcle el líquido de la superficie en el adhesivo y aplique el adhesivo con la llana adecuada. No esparza más adhesivo del que pueda cubrirse en un lapso de 30 minutos, dependiendo de la temperatura y la humedad.

Coloque el material sobre el adhesivo húmedo de inmediato.

No permita que se forme una película densa en la superficie del adhesivo. Si el adhesivo se seca o comienza a endurecerse, se debe raspar para eliminarlo y aplicar adhesivo nuevo. Los tiempos de curado requeridos varían según la aplicación.

### Sugerencias de instalación para paneles de pared

- Cuando se instale en concreto sobre o bajo rasantes donde pueda penetrar humedad desde la parte posterior, coloque listones de enrasado con sujetadores mecánicos y adhesivo y luego instale los paneles.

- En seco, apoye el primer panel en posición vertical en una esquina donde las paredes se intersecten. Marque el extremo de la esquina con divisores. Recorte el extremo marcado con una sierra para que calce bien.
- Vuelva a apoyar el panel en la esquina y marque los recortes que haya que realizar. Realice recortes con una sierra de dientes finos. Los orificios para los tornillos de montaje se pueden realizar con un cuchillo multiuso una vez que el panel esté instalado.
- Esparza el adhesivo en la parte posterior del panel con la llana recomendada. No deje espacios sin cubrir. Presione la llana con firmeza para evitar que quede adhesivo entre un surco y otro.
- Coloque el panel contra la pared dentro de los 30 minutos. Presione toda la superficie con firmeza, desde el centro hacia los extremos, de modo que toda la parte posterior del panel entre en contacto con la pared.
- Coloque 3 o 4 clavos permanentes en la parte superior e inferior del panel para sujetarlo bien.
- Si las irregularidades de la pared no permiten que el adhesivo mantenga los paneles bien unidos a la pared, vuelva a presionar con firmeza después de 10 minutos, y use un refuerzo temporal o un clavo de acabado para mantener el panel en su lugar mientras el adhesivo se seca.
- Para molduras de canal y sujetadores permanentes, siga las recomendaciones del fabricante del panel. No ajuste demasiado los paneles en las molduras. Procure dejar un espacio de expansión de 1/16" (1,6 mm) como mínimo.

### Limpieza

Elimine los residuos de adhesivo húmedo con un paño blanco, limpio y humedecido con agua y jabón. Use aguarrás mineral para los residuos de adhesivo seco. Cuando use aguarrás mineral, siga detenidamente las recomendaciones del fabricante y realice una prueba en un sector pequeño antes de continuar para asegurarse de que no dañe la superficie que se está limpiando.

### Garantía

Garantía limitada por 5 años. Si no se respetan las pautas escritas, la garantía quedará anulada. Para obtener los detalles completos de la garantía, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente llamando al 1-800-232-4832.

### Notas

No vuelva a usar el embalaje. Deseche el embalaje y los residuos de adhesivo conforme a las normas federales, estatales y locales para la eliminación de desechos. No arroje el adhesivo en desagües.

- SÓLO PARA USO PROFESIONAL.
- Estabilidad de congelación/descongelación hasta 10°F (-12°C). Evite las bajas temperaturas o los ciclos de congelación/descongelación reiterados.
- La vida útil es de un año sin abrir.
- COV (VOC): 64 g/L, calculado e informado; SCAQMD 1168

### Precauciones

Lea detenidamente y respete todas las precauciones y advertencias que figuran en la etiqueta del producto. Para información de seguridad detallada, consulte la hoja de datos de seguridad del material disponible en [www.wwhenry.com](http://www.wwhenry.com).

Fabricado en EE. UU. por The W. W. Henry Company, Aliquippa, PA 15001

© 2012 W.W. HENRY, L.P. Todos los derechos reservados.

HT163S (09/13/12)